T&K TOKA Technical Information

UVインキ

UV 161 墨 S－MP

『UV 161 墨 S－MP』は、レギュラー製品『UV 161 墨 S』の高濃度・高硬化タイプとして新たに設定した墨インキであり、とりわけドライオフセット印刷・樹脂凸版印刷に最適です。

■ 特 徴

- 黒色度・漆黒感に優れる。
- UV硬化性が良好である。
- ベタ印刷時のインキ着肉性がよい。
- 密着性はレギュラー品 “UV 161 墨 S”と同等。

■ 基本スペック

TACK値	:	3.5 ～ 4.0	（インコグラフ，400rpm， 水温 38 度，1 分値）
FLOW値	:	35 ～ 39	（スプレッドメーター，室温 25 度，1 分値）

■ 使用上の注意

- 被印刷物へのインキ密着性は、材質や表面状態により異なります。予め密着性確認のため予備試験を行ってください。
- キャストコート紙などの印刷の際は、インキの盛りすぎに注意してください。硬化不良・密着不良の原因となります。
- ドライオフセット・樹脂凸版に対し最適にしている関係上、柔らかめの調子に設計してあります。従ってオフセット印刷に使用する場合は、ご注意願います。
- 箔押し、フィルム張り加工などの後加工の際は、他の“UV 161”と同等です。

印刷インキ工業連合会

2007/04/01 No.W-1

- 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート（MSDS）をご一読願います。