T&K TOKA Technical Information

表刷りグラビアインキ（ノントルエンタイプ）

PIXESS ピクセスプラスＯＰニス

『ピクセスプラスＯＰニス』は、２液硬化タイプのＯＰニスです。耐熱性や耐摩擦性、耐アルコール性に優れています。インモールドラベル用途や各種インキのオーバーコートとして実績があり、要望にあわせてグロスＯＰニスとマットＯＰニスを用意しています。

■ 特長

- 耐熱性、耐摩擦性に優れています。
- 耐アルコール性に優れています。
- ドクター適性、版詰まり性など、印刷適性に優れています。
- フィルムはもちろんの事、ＯＰニス面同士での耐ブロッキング性に優れています。
- 残留溶剤が少なく、環境に配慮したノントルエンタイプです。

■ 適用フィルム

- 処理ＯＰＰ、処理ＰＥＴ、処理ナイロン

■ インキの使用方法

- 硬化剤：ピクセスプラス ハードナーＳＵＰＥＲ ＥＸ
  ＯＰニス／硬化剤＝１００／１０（Ｗｔ％）
- 希釈溶剤：ピクセスプラス２号溶剤（標準溶剤）
  酢酸エチル／ＩＰＡ＝７０／３０
- エージング条件：４０℃×２４時間以上

■ 注意事項

- 未処理ＯＰＰ、未処理ＰＥＴのフィルムには適性がありません。
- 耐ボイル性、耐レトルト適性はありません。
- 印刷後12時間以内にエージングを行って下さい。
- 諸物性は当社試験方法に基づくもので、原反の種類、印刷構成などの条件によって、貴社の必要条件に適合しないケースも考えられます。事前にご確認いただくか、弊社技術部にご連絡願います。
  【技術本部 研究第五グループ 049-258-3659（直通）】

- 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート（SDS）をご一読願います。