

有機系結晶造核剤SDH-005を開発


ポリ乳酸(PLA)にSDH-005を配合することで結晶化速度を向上させ、成型サイクルの向上を図れるだけでなく、成型加工品に耐衝撃性を付与することができます。

1. 性状値例


外観	乳白色固体
融点	213°C
結晶化温度	187°C

2. 特長

● 結晶化速度を向上させます



● 耐衝撃性を向上させます



(注)測定値は、測定例であり規格値ではありません。